

Película de pizarra para pantalla de proyección

PWF-500

Boletín de producto

Producto Descripción

Película de PVC calandrada blanca con capa dura. Esta película de comunicación con capacidad de proyección y de pizarra ofrece una gran versatilidad para aplicaciones en interiores de oficinas, comercios, escuelas y otros edificios públicos o privados. 3M Cumple™ La función de liberación de aire del adhesivo garantiza una aplicación rápida y sencilla. El uso está restringido a aplicaciones en interiores sobre superficies planas o moderadamente curvas.

Línea de producto Película de comunicación PWF-500 blanco, opaco, mate, adhesivo permanente (transparente)

Producto Características

Estos son valores típicos para productos sin procesar. Comuníquese con su representante de 3M para obtener una especificación personalizada.

Física y aplicación

Material	vinilo calandrado (polimérico)	
Acabado de superficie	mate	
Espesor (película)	230 µm (0,23 mm)	
Tipo de adhesivo	acrílico solvente; sensible a la presión	
Aspecto adhesivo transparente		
Transatlántico	Papel recubierto de polietileno de doble cara con Comply™ característica	
Adhesión	35,5 N / 25 mm	FTM 1: pelado a 180 °, sustrato: vidrio; cond: 24 h 23 ° C / 50% RH
Método de aplicación	seco solamente!	
Contracción aplicada	<0,3 mm	FTM 14
Solicitud temperatura	+ 12 ° C mínimo (aire y sustrato)	
Temperatura de servicio	- 20 ° C hasta + 50 ° C	
Tipo de superficie	plano a simple curvado	
Tipo de sustrato	aluminio, pintura, acero galvanizado, acero revestido de PVC, poliéster, ABS	
Eliminación de gráficos	Aceptable para eliminar con calor y / o químicos de sustratos soportados. No se responsabiliza por la facilidad o rapidez de eliminación de cualquier gráfico. Preste atención a la temperatura adecuada del aire y del sustrato.	
aviso	Para diferentes sustratos: comuníquese con el servicio técnico para una prueba de adhesión	

Garantía Esta garantía no se aplica a los problemas de película causados por una aplicación defectuosa y se otorga únicamente para películas sin procesar.

Aplicación en interiores Aplicación de película en el interior de un edificio sin exposición directa a la luz solar 12 años para todas las áreas

Durabilidad ¡Los datos de durabilidad se proporcionan solo para películas sin procesar!

Aplicación en interiores Aplicación de película en el interior de un edificio sin exposición directa a la luz solar

Contáctanos

www.tecip.com.pe

Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265

@tecip.com.pe

TECIP[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C

Inflamabilidad Los estándares de inflamabilidad son diferentes de un país a otro. Consulte a su contacto local de 3M para obtener más detalles. DIN EN 13823 Europea SBI. Parte de la nueva Norma 13501-1. Resultados: C - s1, d0.

Limitaciones de fin

3M hace específicamente **no** recomendar o garantizar los siguientes usos, pero comuníquese con nosotros para discutir sus necesidades y recomendar otros productos.

Usos

Gráficos aplicados a

- aplicaciones exteriores.
- que no sean superficies planas o moderadamente curvas / onduladas.

Noticia importante

- No se recomienda el método de aplicación en húmedo para esta película.
- No estire la película durante la aplicación; se destruirá el rendimiento de la capa dura. Es posible que sea difícil quitar los marcadores de pizarra blanca con tinta a base de aceite. No se recomienda imprimir en película.
-
- La película no está diseñada para usarse con e-cut.

Gráficos Fabricación

Solicitud

Consulte la siguiente documentación de 3M para obtener más información sobre

- Preparación de la superficie: Boletín de instrucciones 5.1 'Seleccionar y preparar sustratos para aplicación gráfica'
- Métodos de aplicación: Boletín de instrucciones 5.5 'Procedimientos generales para aplicaciones en seco en interiores y exteriores'

Envío de gráficos terminados

Película plana o enrollada con el lado hacia afuera en un núcleo de 130 mm (5 pulgadas) o más. Estos métodos ayudan a evitar que el revestimiento se arrugue o que la cinta de aplicación, si se usa, se salga.

¡Aviso!

Después de la instalación de la película, es necesario limpiar con suficiente presión toda la superficie con el borrador para garantizar un rendimiento adecuado. Esto es necesario para asegurar una adecuada humectación y adhesión de los escritos. Manipule la película con precaución ya que los bordes son afilados. Las juntas superpuestas / a tope son posibles, pero no se recomiendan para una funcionalidad completa. Si se necesita una superposición, aplique el imprimador (imprimación 3M 94) antes de superponer.

Mantenimiento y Limpieza

Utilice un limpiador diseñado para superficies pintadas de alta calidad. El limpiador debe ser húmedo, no abrasivo, sin disolventes fuertes y tener un valor de pH entre 3 y 11 (ni muy ácido ni muy alcalino). Consulte el Boletín de instrucciones 6.5 'Almacenamiento, manipulación, mantenimiento y eliminación de películas y láminas', para obtener información general sobre mantenimiento y limpieza.

Cuando la superficie de la película se ensucie (suciedad o tinta seca vieja), limpie la superficie con un paño suave y agua tibia. Si es necesario, agregue un detergente suave.

¡Aviso!

No utilice bolígrafos permanentes. Si se utiliza por error una pluma permanente, límpiela inmediatamente con un limpiador a base de alcohol. Esto reducirá el rendimiento general de la película.

La escritura y el borrado de las marcas dependen de la frecuencia de limpieza / borrado y del mantenimiento general de la película. Limpie / reemplace el borrador de la pizarra con regularidad.

Para un uso más fácil, se recomienda evitar tener escritos en la pizarra durante períodos de tiempo muy prolongados.

Observaciones

Este boletín proporciona información técnica únicamente.

Noticia importante

Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relacionadas con este producto se rigen por los términos y condiciones de venta, sujetos, cuando corresponda, a la ley vigente.

Antes de usarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso requerido o previsto, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo.

Información Adicional

Visite el sitio web de su subsidiaria local en www.3M.eu/ArchitecturalMarkets para obtener más:

- boletines de instrucciones adicionales
- una descripción completa del producto sobre los materiales que ofrece 3M

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

