

# Películas automotrices de 3M™

## FXST 35

### Datos técnicos

#### Beneficios del producto

- Reduce el daño interior debido al descoloramiento
- Reduce la fatiga ocular
- Elección del nivel de privacidad

#### Datos técnicos y de desempeño del producto

| FXST 35                          |  |         |  |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                  | Panel simple                                                                      |         | Auto75 de panel simple                                                              |         |
| Película                         | Transparente de ¼" (6 mm)                                                         | FXST 35 | Auto75 de ¼" (6 mm)                                                                 | FXST 35 |
| Coefficiente de ganancia solar   | 0,82                                                                              | 0,64    | 0,59                                                                                | 0,46    |
| Transmisión de luz visible       | 89 %                                                                              | 33 %    | 75 %                                                                                | 28 %    |
| Reflejo de luz visible, interior | 9 %                                                                               | 5 %     | 7 %                                                                                 | 5 %     |
| Reflejo de luz visible, exterior | 8 %                                                                               | 5 %     | 7 %                                                                                 | 4 %     |
| Valor U                          | 1,03                                                                              | 1,02    | 1,02                                                                                | 1,02    |
| Bloqueo UV                       | 38 %                                                                              | 99 %    | N/C                                                                                 | 99,3 %  |
| Energía solar total rechazada    | 19 %                                                                              | 37 %    | 41 %                                                                                | 54 %    |
| Reducción del resplandor         | N/C                                                                               | 63 %    | N/C                                                                                 | 63 %    |
| Reducción de la pérdida de calor | N/C                                                                               | 0 %     | N/C                                                                                 | 0 %     |
| Reducción del calor solar        | N/C                                                                               | 22 %    | N/C                                                                                 | 22 %    |

Información técnica: La información técnica, las recomendaciones y demás declaraciones contenidas en este documento están basadas en pruebas o en experiencias que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud o la integridad de dicha información.

Uso del producto: Muchos factores que escapan al control de 3M y son de exclusivo control y conocimiento del usuario pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación en particular. Debido a los diversos factores que pueden afectar el uso y el desempeño de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar si este producto 3M es adecuado para un propósito en particular y si es apto para el método de aplicación del usuario.

La información provista en este informe se considera confiable; sin embargo, debido a la gran variedad de factores que se interponen, 3M no garantiza que los resultados sean necesariamente obtenidos. Todos los detalles relacionados con las especificaciones y los términos de venta de los productos están a disposición en 3M.

**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.